

3. Rapports d'essais et résultats d'essais en appui du classement

3.1 Rapports d'essais

Nom du laboratoire	Nom du demandeur	Identification de l'essai	N° du rapport d'essai	Méthode d'essai
CSTB	SERGE FERRARI Zone Industrielle 38110 LA TOUR DU PIN FRANCE	ES541140138	RA14-0080	EN ISO 11925-2:2002 EN 13823:2002

3.2 Résultats d'essais

Méthode d'essai	Produit	Nombre d'épreuves	Paramètres	Résultats
				Paramètres conformité
EN ISO 11925-2 Attaque de surface 30s d'exposition	PRECONTRAIN 702 opaque (coloris divers)	6	Fs > 150 mm Papier filtre	Non atteint Non enflammé
EN ISO 11925-2 Attaque de bord 30s d'exposition	PRECONTRAIN 702 opaque (coloris divers)	6	Fs > 150 mm Papier filtre	Non atteint Non enflammé

Méthode d'essai	Produit	Nombre d'épreuves	Paramètres	Résultats	
				Paramètres continus Moyennes	Paramètres conformité
EN 13823	PRECONTRAIN 702 opaque (coloris jaune)	3	FIGRA _{0,2MJ} (W/s)	115,3	-
			FIGRA _{0,4MJ} (W/s)	47,0	-
			LFS	-	Non atteint
			THR _{600s} (MJ)	1,5	-
			SMOGRA(m ² /s ²)	76,1	-
			TSP _{600s} (m ²)	84,9	-
			Gouttelettes ou particules enflammées	-	Aucune

Le (-) signifie : non applicable